

并结合国内多年来的使用情况编写。操作者在使用前应该仔细阅读厂家所提供的仪器操作说明书,详细的操作步骤可按仪器说明书进行。

## T 0631—1993 沥青浮漂度试验

### 1 目的与适用范围

**1.1** 沥青的浮漂度是试样在规定的浮漂仪中,自放入一定温度的水槽内起,逐渐软化至被水冲破所需要的时间,以 s 计。

**1.2** 试验根据相关规范在规定的温度下进行。非经注明,液体石油沥青蒸馏后,残留物的试验温度为 50℃,煤沥青试验温度为 32℃ 或 50℃。

**1.3** 本方法适用于测定慢凝液体石油沥青蒸馏后残留物、煤沥青等材料的浮漂度。

### 2 仪器与材料技术要求

**2.1** 浮漂仪:由铝或铝合金浮碟与铜管组成,其形状和尺寸如图 T 0631-1 所示。浮碟壁厚  $1.4\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$ ,控制质量为  $37.9\text{g} \pm 0.2\text{g}$ ;铜管壁厚为  $1.4\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$ ,控制质量为  $9.8\text{g} \pm 0.2\text{g}$ 。铜管的螺钉部分,拧入浮碟的底孔后,应密封不漏水。带有试样的铜管与浮碟的总质量为  $53.2\text{g}$ ,浮置水面上后,碟的边缘距水面应为  $8.5\text{mm} \pm 1.5\text{mm}$ 。




图 T 0631-1 浮漂仪(尺寸单位:mm)

1-水槽;2-浮碟;3-铜管

**2.2** 水槽:直径不小于 185mm,注水深度不小于 185mm,水面距水槽上口至少 100mm。能保持水温  $5^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ 。

2.3 温度计:量程  $0 \sim 100^{\circ}\text{C}$ , 分度值  $1^{\circ}\text{C}$ ; 量程  $0 \sim 30^{\circ}\text{C}$ , 分度值  $0.5^{\circ}\text{C}$ 。

2.4 可以调节的加热炉。

2.5 甘油滑石粉隔离剂:甘油与滑石粉的比例为 2:1(质量比)。

2.6 铜板或玻璃板。

2.7 秒表:分度值 0.1s。

2.8 其他:刮刀、冰或冰箱、酒精灯等。

### 3 方法与步骤

#### 3.1 准备工作

3.1.1 在铜板或玻璃板上涂以薄层甘油滑石粉隔离剂,并将铜管较小一端向下置于板上。

3.1.2 按本规程 T 0602 准备沥青试样后注满铜管,并高出管面。

3.1.3 将保温水槽用冰调节成水温  $5^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ 。

3.1.4 将沥青试样在室温下冷却约  $15 \sim 60\text{min}$  后,连底板置于水温为  $5^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$  的水槽中  $5\text{min}$ 。煤沥青在试样注入完后可立即置于水温为  $5^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$  的水槽中  $5\text{min}$ 。

随后,取出铜管,用热刀刮去凸出的试样,并务必使管口齐平;然后再置回  $5^{\circ}\text{C}$  水温的水槽中  $15 \sim 30\text{min}$ 。

3.1.5 将浮漂仪水槽中的水加热至试验温度,温度计的水银球底应在水面下  $40\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 。

#### 3.2 试验步骤

3.2.1 试样在  $5^{\circ}\text{C}$  的水槽中保持  $15 \sim 30\text{min}$  后,将铜管拧紧于浮碟的底孔,再重新置  $5^{\circ}\text{C}$  水中  $1\text{min}$ 。注意,如铜管装于浮碟的底孔后有漏水现象,可在铜管的螺钉部分涂以少量黄油,再拧入浮碟的底孔中。

3.2.2  $1\text{min}$  后取出浮漂仪,迅速用布拭干碟上的水分;然后置于保持试验规定温度

的浮漂仪水槽中,同时按动秒表。

**3.2.3** 试样受热软化,并被逐渐冲出铜管。当规定温度的水使铜管内试样冲破后浸入浮碟内时,立即按停秒表,并记取时间,准确至1s。

#### 4 报告

同一试样至少平行试验两次,当两次试验结果之差值不大于4s时,取平均值作为试验结果。

#### 条文说明

本试验法基本按照1983年试验规程中所列的试验法(沥111—83)并参照ASTM D 139及AASHTO T 50作了局部修改或补充。图T 0631-1中尺寸按AASHTO T 50作了改正,将铜管总高22.5mm±0.5mm改为22.5mm±0.2mm,拧入部分由2.5mm改为3mm,浮碟厚由2.5mm改为1.4mm±0.1mm。

浮漂度的试验温度在液体石油沥青及煤沥青的标准中一般有规定,我国液体石油沥青蒸馏后残留物的浮漂度试验温度为50℃,在煤沥青标准中无规定,在ASTM D 490中规定为32℃及50℃。

关于允许误差,ASTM D 139—77中规定:当煤沥青浮漂度为32~50℃时,重复性试验允许误差为平均值的6.5%,再现性试验的允许误差为11.9%。但AASHTO T 50—81(1986)已将此规定全部删去,故本规程保留1983年试验规程中两次差值不大于4s的要求,但不作为允许误差要求。


### T 0632—1993 液体石油沥青蒸馏试验

#### 1 目的与适用范围

本方法适用于测定液体石油沥青材料的馏分含量。根据需要,残留物可进行针入度、黏度、延度、浮漂度等各种试验。除非特殊需要,当海拔为零时,各馏分蒸馏的标准切换温度为225℃、316℃、360℃。

#### 2 仪器与材料技术要求

##### 2.1 蒸馏烧瓶:形状和尺寸如图T 0632-1所示。



图T 0632-1 蒸馏烧瓶(尺寸单位:mm)